



POLYGON PLAST

POLYGON PLAST
www.polygonplast.ru



Общество с Ограниченной Ответственностью «Полигон Пласт»
123100, РФ, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, эт 45, ком 10, оф 15
Почт. адрес: 119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, дом 9, офис 27
р/с 40702810902820000367 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА
Тел: +7 (800) 707-12-88; +7 (495) 777-93-25; +7 (926) 479-30-36
E-mail: dir@polygonplast.ru; info@polygonplast.ru
Skype: alexkuznec78

ОГРН 1097746548492
ИНН 7734620040
КПП 770301001
www.polygonplast.ru

ТЭП PolygoPlast 405.901.A70-D

Литьевой термоэластопласт на основе смеси стирол-бутилен-стирольного каучуков. Обладает превосходной атмосферостойкостью и высокими деформационно-прочностными показателями. Каучукоподобная эластичность.

Применение: Разработан для производства обувных марок

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- произведено в России;
- минимальная зависимость от изменения курса валют;
- короткий срок наработки и поставки;
- не требуется замораживать деньги на несколько месяцев, наработка Вашего объема по заявке;
- не требуется переплачивать за хранение материала на складе поставщика до начала переработки;
- высокий уровень качества, не уступающий импортным аналогам, за меньшую стоимость;



Физико-механические свойства	Значение	Единица измерения	Условия измерения	Стандарт измерения
Нагрузка при 100 % деформации, не менее	1,1	МПа	500 мм/мин	ГОСТ 270-75
Условная прочность при растяжении, не менее	7,0	МПа	500 мм/мин	ГОСТ 270-75
Относительное удлинение при разрыве, не менее	700	%	500 мм/мин	ГОСТ 270-75
Относительное остаточное удлинение после разрыва, не более	70	%		ГОСТ 270-75
Показатель текучести расплава	30-40	г/10 мин	190 С, 5 кг	ГОСТ11645-73
Твердость по Шору А	68-72			ГОСТ 263-75
Температурный предел хрупкости	-70	°С		ГОСТ 7912-74
Динамическая рабочая температура, не ниже	+110	°С		
Физические свойства	Значение	Единица измерения	Условия измерения	Стандарт измерения
Цвет	Натуральный			
Плотность	0,99-1,01	г/см ³	25°С	ГОСТ 267-73
Внешний вид	Гранулы			

Упаковка

Полипропиленовые мешки с клапаном по 25 кг